



Rev.0

24-04-2018

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.

NOMBRE DEL PRODUCTO

SELLADOR ACRILICO

GENERALIDADES

Producto formulado a partir de látex acrílico siliconado para sellado de juntas o fisuras en paredes y techos; para interiores y exteriores. Muy buena adherencia con la mayoría de los materiales de la construcción (mampostería, hormigones, ladrillo, fibrocemento, etc.) y resistente a la mayoría de los productos químicos.

El producto es pintable y en su formulación contiene fungicidas.

Validez: 24 meses

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Densidad</i>	1,42
<i>pH</i>	7,3 a 7,9
<i>Elongación hasta ruptura</i>	400%
<i>Resistencia a la tracción</i>	0,26 MPa
<i>Tiempo de curado parcial</i>	20 minutos
<i>Tiempo curado total</i>	7 días

MODO DE EMPLEO:

Limpiar y secar la superficie a ser tratada, remover todo vestigio de jabón, grasa, aceite, restos de otros selladores, polvo y materiales sueltos.

Cortar y perforar la punta del tubo de acuerdo al tamaño deseado de la aplicación. Enroscar la canula y colocar el conjunto en la pistola. Para una aplicación correcta mantener el tubo con una inclinación de 45°.

Luego de aplicado proteger de la lluvia las primeras 8 horas.

El exceso de producto puede lavarse fácilmente con agua antes de que cure.

No aplicar a temperaturas menores a 5° C, ni en juntas de muy elevado movimiento.

El prolongado tiempo del producto en contacto con agua lo puede ablandar.

Consumo: 3 metros lineales para junta de 1 cm² de sección

PRESENTACIONES

300 mL color blanco

300 mL color marrón

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.